

BADIGEON DE CHAUX

Chaux en poudre :

1 Kg de chaux

+Eau (de 1 l à 2 l)

+Fixateur : résine acrylique ou vinylique (5% du poids de la chaux)

Ou Sel d'alun (de 7 à 10% du poids de la chaux), ou caséine etc...

+Pigments :

Pigments naturel s: jusqu'à 25 % du poids de la chaux

Oxydes : jusqu'à 15 % du poids de la chaux

Chaux en pâte :

1 kg de chaux en pâte

+Eau (de 0.5 l à 1 l)

+Fixateur : résine acrylique ou vinylique (5% du poids de la chaux)

Ou Sel d'alun (de 7 à 10% du poids de la chaux), ou caséine etc....

+Pigments :

Pigments naturels : jusqu'à 25 % du poids de la chaux

Oxydes : jusqu'à 15 % du poids de la chaux

Versez l'eau dans un récipient, ajouter la chaux en mélangeant à l'aide d'un mélangeur, versez les pigments que vous aurez mélangé au préalable avec de l'eau, ajouter le fixateur.

Laisser reposer votre badigeon de préférence 24 h.

Bien le mélanger avant de commencer et pendant l'application.

Appliquez votre badigeon au spalter ou à la brosse à badigeon.

Pour compléter vos connaissances, référer aux livres sur la chaux que nous vous proposons.

La Compagnie des Ocres

Sentiers des Ocres 84220 ROUSSILLON. Tél : 04 90 04 56 90. Fax: 04 90 71 67 83
SAS au capital de 200 000 Euros- Siret n°: 415 268 648 00011. N° TVA intracommunautaire: FR 364 152 686 48

www.lacompagniedesocres.fr